



**Buche leicht gedämpft; durchgehende Lamellen;**  
**Qualität SELECT ( A/B )**

	<b>Deckseite</b>	<b>Unterseite</b>
Allgemeine Anforderung	Einwandfreie D3-Verleimung Formaldehydfrei	Einwandfreie D3-Verleimung Formaldehydfrei
Astigigkeit	Festverwachsene Äste, farblich passend, max. 10 mm Ø	Festverwachsene Äste Farblich passend, max. 25 mm Ø
Kittstellen	Geringfügig zulässig, aber verschliffen	Zulässig
Flader-Rift-Struktur	Ruhig und unruhig, kann gemischt werden, wenn im Farbspektrum	
Leimfuge	Geschlossen	Geschlossen
Stapelflecken	Geringfügig zulässig	Zulässig
Schwarze Poren (Punkte/Striche)	Geringfügig zulässig	Zulässig
Dämpfflecken	Leicht strichförmig	Zulässig
Bläue	Unzulässig	Geringfügig zulässig
Braunkern	Unzulässig	Leichter Braunkern zulässig; zu 30 % der Lamellenbreite oder 30 % der Fläche
Holzfeuchte	8 % +/- 2 %	8 % +/- 2 %
Stärkentoleranz	Nennmaß +/- 0,3 mm	Nennmaß +/- 0,3 mm
Schliffqualität	K 80	K 80