

Eiche; durchgehende Lamellen; Qualität SELECT (A/B)

	Deckseite	Unterseite
Allgemeine Anforderung	Einwandfreie D3-Verleimung Formaldehydfrei	Einwandfreie D3-Verleimung Formaldehydfrei
Astigkeit	Festverwachsene Äste, farblich passend, max. 15 mm Ø	Festverwachsene Äste Farblich passend, max. 25 mm Ø
Kittstellen	Geringfügig zulässig, aber verschliffen	Zulässig
Flader-Rift-Struktur	Ruhig und unruhig, kann gemischt werden, wenn im Farbspektrum;	
Leimfuge	Geschlossen	Geschlossen
Stapelflecken	Geringfügig zulässig	Zulässig
Schwarze Poren (Punkte/Striche)	Geringfügig zulässig	Zulässig
Bläue	Unzulässig	Geringfügig zulässig
Splint	Unzulässig	Leichter Splint zulässig; zu 30 % der Lamellenbreite oder 30 % der Fläche
Röhrenkern	Unzulässig	Geringfügig zulässig
Wurmfraß	Unzulässig	Zulässig wenn gekittet
Holzfeuchte	9 % +/- 2 %	9 % +/- 2 %
Stärkentoleranz	Nennmaß +/- 0,3 mm	Nennmaß +/- 0,3 mm
Schliffqualität	K 80	K 80